

KVALITA SPÁROVEK BC (CLASSIC)/KVALITA ŠKÁROVEK BC (CLASSIC) /QUALITY OF EDGE GLUED PANELS BC (CLASSIC)








Materiál/Material	Smrk/smrek/spruce	Tolerance/tolerancia/dimensional tollerances	
Vlhkost/Vlhkost/Moisture content	10 ± 2%	Délka/dĺžka/length	± 2mm
Šířka lamel/Šírka lamiel/Lamellas width	40-102 mm	Šířka/šírka/width	± 2mm
Lepidlo/Glue type	D3	Tloušťka/hrúbka/thickness	± 0,3 mm
Povrch/Surface	broušeno brusným pásem o zrnitosti 120/brúsený 120/sanded with 120 paper		

Lamely nejsou před lisováním tříděny. Deska B/C obsahuje lamely v kvalitě A/B a lamely v kvalitě C.

Lamiely nie sú pred lisovaním triedené. Doska B/C obsahuje lamiely v kvalite A/B a lamiely v kvalite C.

For BC panels, the component lamellas are not sorted before pressing. In the panels structure are A/B and C class lamellas.

otevřené lepené spáry otvorené lepené špáry open glue lines		max. 20 mm od konce max. 20 mm od konca max. 20 mm from the end		omezené množství obmedzene množstvo limited quantity
poddimenze lamel poddimenzie lamiel open glue lines		délka/dĺžka/length		omezené množství obmedzene množstvo limited quantity
		tloušťka/hrúbka/thickness		omezené množství obmedzene množstvo limited quantity
nedostatky broušení/ nedostatky brúsenia/sanding defects				nepovolené not accepted
vysušené trhliny/výsušné trhliny/shakes		malé praskliny nebo koncové trhliny do max. 30 mm male praskliny alebo koncové trhliny do max. 30 mm shallow surface shacks or end check up to a length of 30 mm are isolated admissible		omezené množství obmedzene množstvo limited quantity
smolníky/resin pockets		nevyspravené/unrepaired	délka/dĺžka/length < 30 mm	povolené/accepted
		vyspravené lodičkou replaced with boats	délka/dĺžka/length > 30 mm	povolené/accepted
suky/hrče/knots		zdravé zarostlé suky zdrave zarastené hrčesound, intergrown knots	průměr/priemer/diameter 35-50 mm	povolené/accepted
			průměr/priemer/diameter max 25 mm	povolené/accepted
		zdravé černé suky zdrave čierne hrče black healthy knots	průměr/priemer/diameter < 8 mm	povolené/accepted
		černé suky čierne hrče black knots	vyspravené vysprávkami vyspravené výspravkom repaired with knot dowel	povolené/accepted
křídlové suky krídlove hrče spike knots		zdravé zarostlé suky zdrave zarastené hrčesound, intergrown knots	délka/dĺžka/length 70 mm šířka/šírka/width 10 mm	povolené/accepted
			délka/dĺžka/length 70 mm šířka/šírka/width 30 mm	povolené/accepted
		zdravé černé suky zdrave čierne hrče black healthy knots	nevyspravené/unrepaired	povolené/accepted
		černé suky čierne hrče black knots	vyspravené vysprávkami vyspravené výspravkom repaired with knot dowel	povolené/accepted
hranové suky a chybějící část dřevní hmoty - trhliny, vypadlé suky			max. rozměr (hloubka hrany a plocha desky na stranách B a C) vady nesmí přesáhnout rozměr tloušťky desky	povolené/accepted
tlakové dřevo tlakové drevo compression wood				povolené/accepted
barevnost/farebnost/discoloration				omezené množství obmedzene množstvo limited quantity
zarostlá kůra/zárasty kory/ingrown bark				povolené/accepted
poškození hmyzem poškodenie hmyzom insect damage				nepovolené not accepted
jádro/jadro/wooden heart		zdravé/sound, without cracks		povolené/accepted