

## KVALITATIVNÍ TRŽDĚNÍ OBKLADOVÝCH A PODLAHOVÝCH PALUBEK.

(dle podmínek pily)

### KVALITA „A / B“

<b>Dřevina</b>	sm / jd
<b>Vlhkost</b>	10+-2% podlahové palubky 12+-2% obkladové palubky
<b>Suky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- zdravé, pevně srostlé bez omezení</li><li>- zdravé křídlové ( přesleny ) bez omezení</li><li>- černé a černě ohraničené suky do průměru 20mm bez omezení</li><li>- vypadavé a nesrostlé suky do průměru 5mm bez omezení</li><li>- vypadavé a nesrostlé suky do průměru 20mm 1ks na jeden bm u 30% kusů</li><li>- hranové výlomky pokud neohrozí pevnost kusu nebo nezhorší shodu bez omezení</li></ul>
<b>Trhliny</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- čelní trhliny dlouhé až do rozměru šíře kusu a vlasové trhliny bez omezení</li><li>- procházející do 30mm délky ve směru vláken maximálně u 50% kusů</li></ul>
<b>Dřeň</b>	bez omezení
<b>Zásmolky, smolníky</b>	maximálně 3 na jeden bm
<b>Vrostlá kůra</b>	v rozsahu max. do ½ šířek kusu
<b>Napadení hmyzem</b>	přípustné ojediněle do 5% počtu kusu
<b>Měkká hniloba</b>	nepřípustné
<b>Napadení houbami</b>	nepřípustné
<b>Zbarvení</b>	max. do 10% povrchu u 10% kusů
<b>Tlakové dřevo</b>	přípustné, pokud je možné sesazení
<b>Točitost</b>	přípustné, pokud je možné sesazení
<b>Opracování</b>	přípustné vady: <ul style="list-style-type: none"><li>- oblina, pokud není podstatně snížena stabilita a sesazení</li><li>- malé chyby hoblování ( opravitelné plošné nedohoblování )</li><li>- nedohoblování drážky či pera, které po sesazení nesnižují podstatně vizuální efekt</li><li>- částečně vyštípnuté či příčně prasklé suky</li></ul>

- - -